

Descripción del Producto

Carboxilato de Hierro color café intenso ácidos saturados de cadena ramificada en distintas variedades de solventes para satisfacer las necesidades del cliente final.

Uso

Los Carboxilatos de Hierro Duroct® son secantes de pintura primarios que se convierten en activos cuando son sometidos a altas temperaturas y, como tal, se utilizan primordialmente en esmaltes de horno. Los carboxilatos de Hierro deben, por lo general, ser combinados con secantes como Calcio, Zirconio, Estroncio Duroct® y Dural A-MS.

Nivel de Uso

El rango normal de adición es entre 0.01 - 0.05% de metal calculado en resinas sólidas. Éste debe considerarse solamente como una guía. La combinación óptima y concentraciones dependerán en las características totales de la formulación.

Manejo y almacenamiento

El material puede ser almacenado en forma segura a temperaturas entre -15°C (5°F) and 40°C (105°F). Consulte la Hoja de Seguridad para información específica sobre seguridad y manejo. Emplee procedimientos estándar de seguridad para el manejo de químicos.

Producto

Duroct® Hierro 9%
Duroct® Hierro 6%

La información de ventas está disponible con Servicio al Cliente, nuestros representantes de Ventas o la Gerencia Técnica.

HIERRO/NOV17/11

La información contenida en esta Hoja de Datos ha sido determinada a través de la aplicación de prácticas aceptadas y se considera verdadera. No existe garantía expresa o implícita respecto a la exactitud de la información. Esta información es emitida con la condición expresa de que hagan sus propias pruebas para determinar la adecuación del producto a su uso particular.