

### Descripción del Producto

Amplia gama de mezclas de secantes a base de Cobalto, listas para su uso, que pueden ser utilizadas en un rango amplio de sistemas de recubrimiento.

### Uso

Las mezclas se encuentran de manera preestablecida y como tal, eliminan los problemas de gelificación como resultado de la naturaleza de base ácida, y de su interacción con secantes diversos. Los controles de producción garantizan proporciones en el metal, así eliminando cualquier variación en su desempeño asociada con fluctuaciones en la concentración de metal o en sus proporciones.

### Nivel de Uso

Los rangos de adición deben ser determinados por la concentración del Cobalto. Las guías de rangos mostradas en la siguiente tabla se basan en una adición del Cobalto que varían entre 0.01 - 0.1% a un recubrimiento del 50% en resinas sólidas.

### Manejo y Almacenamiento

El material puede ser almacenado en forma segura a temperaturas entre -15°C (5°F) and 40°C (105°F). Consulte la Hoja de Seguridad para información específica sobre seguridad y manejo. Emplee procedimientos estándar de seguridad para el manejo de químicos.

### Productos

Cobalto/Calcio/Circonio	Duroct® DB27B, Duroct® DB212, Duroct® DB233, Duroct® DB234, Duroct® DB235, Duroct® DB236, Duroct® DB243, Duroct® DB244, Duroct® DB314, Duroct® DB632, Duroct® DB901, Duroct® DB904, Duroct® DB906, Duroct® DB907, Duroct® DB908, Duroct® DB912, Duroct® DB914, Duroct® DB915, Duroct® DB917, Duroct® DB918, Duroct® DB920, Duroct® DB922, Duroct® DB923, Duroct® DB924, Duroct® DB926, Duroct® DB928, Duroct® DB932, Duroct® DB934, Duroct® DB909, Duroct® DB909 NDA, Duroct® DB938 ND
Cobalto/Circonio	Duroct® DB69
Cobalto/Manganeso	Duroct® DB231, Duroct® DB510
Cobalto/Calcio/Estroncio sobrecalcificado	Duroct® DB939, Duroct® DB940, Duroct® DB941, Duroct® DB942

<b>Estroncio Neutro</b>	<b>Duroct® DB910, Duroct® DB911, Duroct® DB921, Duroct® DB936</b>
<b>Bario</b>	<b>Duroct® DB902, Duroct® DB903, Duroct® DB925, Duroct® DB929</b>
<b>Cinc</b>	<b>Duroct® DB913, Duroct® DB919, Duroct® DB927, Duroct® DB931, Duroct® DB93</b>
<b>Litio</b>	<b>Duroct® DB905, Duroct® DB933</b>
<b>Meko</b>	<b>Duroct® DB229, Duroct® DB232, Duroct® DB238, Duroct® DB241</b>

La información de ventas está disponible con Servicio al Cliente, nuestros representantes de Ventas o la Gerencia Técnica.

#### MEZCLAS BASES SOLVENTES/NOVIEMBRE17/4

La información contenida en esta Hoja de Datos ha sido determinada a través de prácticas aceptadas y se considera verdadera. No existe garantía expresa o implícita respecto a la exactitud de la información. Esta información es emitida con la condición expresa de que hagan sus propias pruebas para determinar la adecuación del producto a su uso particular.