

Descripción del Producto

Complejos de alta actividad utilizando tecnología del producto DriCAT® serie 2700F combinando con la nueva tecnología libre de oximas, para proporcionar una solución integral para recubrimientos a base de secantes oxidativos alquídicos.

Uso

Se proporciona una variedad de productos con base en DriCAT® Serie 2700F incorporando la nueva generación libre de Oximas. Los nuevos productos eliminan la necesidad de incluir carboxilatos de Cobalto y de agentes anti nata a base de Oximas. Este producto proporciona alto desempeño del desarrollo de secado, endurecimiento y coloración, con estabilidad en almacenamiento comparado con los existentes recubrimientos formulados.

Se recomienda ampliamente el uso de esta serie de productos en combinación con otros secantes metálicos como Calcio, Circonio, Estroncio, Cinc, Bismuto y Cerio.

Nivel de Uso

El rango normal de adición oscila entre 0.0001 - 0.001% de metal calculado en resinas sólidas. Éste debe considerarse solamente como una guía. La combinación óptima y concentraciones dependerán de las características totales de la formulación.

Manejo y almacenamiento

El material puede ser almacenado en forma segura a temperaturas entre -15°C (5°F) and 40°C (105°F). Consulte la Hoja de Seguridad para información específica sobre seguridad y manejo. Emplee procedimientos estándar de seguridad para el manejo de químicos.

Producto

DriCAT® 2516

DriCAT® 2532

La información de ventas está disponible con Servicio al Cliente, nuestros representantes de Ventas o la Gerencia Técnica.

DRICAT COMBINADO/NOV17/11

La información contenida en esta Hoja de Datos ha sido determinada a través de la aplicación de prácticas aceptadas y se considera verdadera. No existe garantía expresa o implícita respecto a la exactitud de la información. Esta información es emitida con la condición expresa de que hagan sus propias pruebas para determinar la adecuación del producto a su uso particular.